RubberTop, membrane d'étanchéité de toiture

Déclaration de Performance, EN 13956

CE

DÉSCRIPTION DU PRODUIT
RubberTop est une membrane d'étanchéité EPDM calandrée en deux couches. La membrane est utilisée comme étanchéité de toiture.

NORME HARMONISÉE
EN13956 feuilles souples d'étanchéité - feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères.

DOP n°: RubberTop 2016.01.01
Attestation du système de conformité: 2+
Organisme notifié: 0958 SGS INTRON Certificatie B.V.
N° de certification: 0958-CPR-2036/1
Année au cours de laquelle la marquage a été apposée: 2014

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques	Méthode de test	Unité	Valeur	Expr. du résultat
Etanchéité sous pression d'eau	EN 1928 (B)	10 kPa	Conforme	Conforme/ non conforme
Résistance à la traction	EN 12311-2	N/mm^2	9	≥ MLV
Allongement à la rupture	EN 12311-2 (B)	%	300	≥ MLV
Résistance à la pénétration des racines	FLL / EN 13948		Conforme	Conforme/ non conforme
Pénétration statique	EN 12730 (A/B)	kg	1.0mm: NPD ≥ 1.2mm: 20	≥ MLV
Pénétration dynamique	EN 12691 (B)	mm	1.0mm: NPD ≥ 1.2mm: 1000	≥ MLV
Résistance à la déchirure	EN 12310-2	N	1.0mm: NPD ≥ 1.2mm: 60	≥ MLV
Résistance au pelage des joints	EN 12316-2	N/50 mm	100	≥ MLV
Résistance à la déchirure des joints	EN 12317-2	N/50 mm	200	≥ MLV
Longévité	EN 1297	Classification	Conforme	Conforme/ non conforme
Souplesse à basse temperature	EN 495-5	°C	- 40	≤ MLV
Résistance au feu extérieur	EN 13501-5		F_{ROOF} (t)	Classification
Réaction au feu	EN 13501-1		E	Classification
Substances dangereuses	Directives de construction EU		Pas de substances dangereuses	MDV

NPD = performance non déclaré, MDV = VAleur déclaré par le fabriquant, MLV = valeur limite du fabriquant

01-01-2016, Jörgen Skärin, R&D

Avril 2019

SealEco
Post Address: P.O. Box 514 | SE-331 25 Värnamo, Sweden
Phone: +46 (0) 370 510 100 | Fax: +46 (0) 370 510 101 | Email: info@sealeco.com | www.sealeco.com