

Prelasti S/ST, Membrana dachowa z EPDM

Deklaracja właściwości użytkowych, EN 13956



OPIS PRODUKTU

Prelasti S/ST (standard) jest niezbrojoną membraną EPDM powstającą w procesie produkcji z dwóch warstw. Produkt w kolorze czarnym z obustronną powierzchnią teksturalną przypominającą tkaninę. Zastosowanie jako hydroizolacja dachów.

NORMA PRODUKTOWA

EN 13956, Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych.

Numer Deklaracji Właściwości użytkowych: Prelasti S/ST-2016.01.01

System oceny zgodności: 2+

Organ certyfikujący : 0958 SGS INTRON Certificatie B.V.

Certyfikat nr.: 0958-CPR-2036/1

Oznakowanie CE: od 2007

Deklarowane właściwości użytkowe

Cecha	Metoda badań	Jednostka	Wartość	Zakres wyników
Wodoszczelność	EN 1928 (B)	10 kPa	Szczelny	Szczelny / Nie szczelny
Napężenie przy zerwaniu	EN 12311-2	N/mm ²	9	≥ MLV
Wydłużenie przy zerwaniu	EN 12311-2 (B)	%	300	≥ MLV
Odporność na przerastanie korzeni	EN 13948/FLL		Odporny	Odporny / Nie odporny
Odporność na obciążenie statyczne	EN 12730 (A/B)	kg	1.0mm: NPD ≥ 1.2mm: 20	≥ MLV
Odporność na uderzenie	EN 12691 (B)	mm	1.0mm: NPD ≥ 1.2mm: 1000	≥ MLV
Wytrzymałość na rozdzielanie	EN 12310-2	N	1.0mm: NPD ≥ 1.2mm: 60	≥ MLV
Wytrzymałość złączy na rozdzielanie	EN 12316-2	N/50 mm	100	≥ MLV
Wytrzymałość złączy na ścinanie	EN 12317-2	N/50 mm	200	≥ MLV
Odporność na starzenie / ultrafiolet	EN 1297	Klasyfikacja	Odporny	Odporny / Nie odporny
Odporność na zginanie w niskiej temp	EN 495-5	°C	-40	≥ MLV
Odporność na ogień zewnętrzny	EN 13501-5		F _{ROOF} (t)	Klasyfikacja
Reakcja na ogień	EN 13501-1		Klasa E	Klasyfikacja
Substancje niebezpieczne	Dyrektywa Budowlana UE		Brak substancji niebezpiecznych	MDV

NPD = Badania nie wymagane, MDV= Wartość deklarowana przez producenta, MLV = Maksymalna wartość określona przez producenta

01-01-2016, Jörgen Skärin, R&D

Za zgodność z oryginałem : Karol Pawlak , Nordic Waterproofing Sp. z o.o., maj 2019