

# Specyfikacja produktu

## Contact Adhesive 5000

Contact Adhesive 5000 to gotowy do użycia klej kontaktowy służący do przyklejania membrany EPDM do suchych powierzchni (takich jak drewno, beton i metale).



### Dane techniczne

<b>Baza:</b>	Kauczuk syntetyczny i syntetyczne żywice rozpuszczone w łatwopalnych rozpuszczalnikach organicznych.
<b>Kolor:</b>	czarny
<b>Temperatura zapłonu:</b>	poniżej 0°C
<b>Lepkość (w temp. 20°C):</b>	2500 ±500 mPa.s
<b>Ciała stałe:</b>	41±2 %
<b>Gęstość (w temp. 20°C):</b>	865±10 kg/m <sup>3</sup>
<b>Okres trwałości:</b>	max. 12 miesięcy pod warunkiem przechowywania w chłodnym miejscu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

### Pakowanie

0.9 kg( 1 litra)/puszka	4,2 kg (5 litr)/puszka	25 kg (28.9 litr)/puszka
432 puszek/paleta	96 puszek/paleta	24 puszek/paleta
	12.5 kg (14.4 litr)/puszka	
	33 puszki/paleta	

### Zużycie/krycie

0.5 kg/m<sup>2</sup> (0,25kg/na stronie) ‘

### Sposób klejenia

Contact Adhesive 5000 jest gotowy do użycia ale może w przypadku konieczności być rozcieńczony Cleaning Wash-em 9700( max 10%) lub toluenem. Klej Contact Adhesive 5000 nie wolno rozcieńczać lub mieszać z innymi substancjami. Klej powinien być aplikowany w suchych warunkach pogodowych w temp minimum + 5 °C na powierzchni które powinny być wcześniej oczyszczone i całkowicie suche .Należy nałożyć warstwę na obie powierzchnie klejenia sztywnym pędzlem lub drobno zębatą szpachelką.

### Powierzchnie Klejenia

Klej Contact Adhesive 5000 zapewnia doskonałą przyczepność do wielu materiałów takich jak EPDM/kauczuk butylowy, twarde PVC, szkło akrylowe, aluminium, SVS,RVS, kamień, beton ,beton komórkowy drewno i podłoża bitumiczne .

Klejone podłoża musi być czyste, wolne od oleju i smaru i suche. Wilgotne podłoże lub podłoża pokryte rosą przed klejeniem muszą być wysuszone za pomocą gorącego powietrza.

### Ostrzeżenie

Klej Contact Adhesive 5000 jest wysoce łatwopalny. Przechowywać z dala od otwartego ognia. Rozpuszczalniki zawarte w kleju są niezwykle szkodliwe dla styropianu.

Klej Contact Adhesive 5000 nadaje się do stosowania tylko przy zatwierdzonych i atestowanych przez SealEco membranach EPDM

SealEco

Post Address: P.O. Box 514, SE-331 25 Värnamo, Sweden

Phone: +46 (0) 370 510 100, Fax: +46 (0) 370 510 101, Email: info@sealeco.com, www.sealeco.com

April 2016 | 4:13