

# Specyfikacja produktu

## Klej Paste Adhesive 3300

Klej na bazie kauczuku syntetycznego. Nakładany na podłoże za pomocą pistoletu aplikacyjnego lub szpachelką.

### Dane techniczne

<b>Baza:</b>	Kauczuk syntetyczny
<b>Kolor:</b>	Czarny
<b>Temperatura zapłonu:</b>	poniżej 0°C
<b>Lepkość (w temp. 20°C):</b>	4,500 ± 2,000 mPa.s
<b>Ciała stałe:</b>	78 ±2 %
<b>Gęstość (w temp. 20°C):</b>	1,200±50 kg/m <sup>3</sup>
<b>Okres trwałości:</b>	9 miesięcy pod warunkiem przechowywania w chłodnym miejscu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



### Pakowanie

kartusz 600 ml  
12 szt/karton, 60 kartonów na palecie

### Zużycie /krycie

10-12 m/kartusz

### Sposób klejenia

Należy ułożyć paski kleju na podłoże za pomocą wyciskarki a następnie po kilku minutach umieścić fragment membrany na kleju i docisnąć wałkiem.

Otwarty czas klejenia jest w dużym stopniu zależny od warunków atmosferycznych. Max czas do 5 minut daje satysfakcjonujące wyniki klejenia. Klejenie na ciepłych podłożach znacznie skraca czas otwarty !

Podczas klejenia w pionie ( w zależności od masy membrany) może występować konieczność klejenia kontaktowego. Polega ono na nałożeniu kleju, zetknięciu dwóch sklejonych powierzchni a następnie rozłączeniu, ponownym przyłożeniu i dokładnym mocnym dociśnięciu.

Minimalna temperatura obróbki wynosi + 5 °C.

### Powierzchnie Klejenia

Klej Paste Adhesive 3300 zapewnia doskonałą przyczepność do wielu materiałów takich jak EPDM/kauczuk butylowy, twarde PVC, szkło akrylowe, aluminium, SVS,RVS, kamień, beton ,beton komórkowy drewno i podłoża bitumiczne.

Klejone podłoża musi być czyste, wolne od oleju i smaru i suche. Wilgotne podłoże lub podłoża pokryte rosą przed klejeniem muszą być wysuszone za pomocą gorącego powietrza.

Zabrudzone powierzchnie i narzędzia można czyścić rozpuszczalnikiem Cleaning Wash 9700

### Ostrzeżenie

Klej Paste Adhesive 3300 jest łatwopalny

Trzymać z dala od otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu

Klej Paste Adhesive 3300 nadaje się do stosowania tylko przy zatwierdzonych i atestowanych przez SealEco membranach EPDM.

SealEco

Post Address: P.O. Box 514, SE-331 25 Värnamo, Sweden

Phone: +46 (0) 370 510 100, Fax: +46 (0) 370 510 101, Email: info@sealeco.com, www.sealeco.com

April 2016 | 4:7