

TEKNISKT DATABLAD

ECOBOND H

Ecobond H används för att limma SealEco's EPDM membran på horisontala ytor såsom trä, betong, metall(zink, aluminium, stål), isolering och bitumen.

Tekniska data

Bas:	MS polymer
Färg:	Grå
Viskositet:	54.000 +/-15.000 mPa.s
Densitet:	1 550 kg/m ³ ±10%
Applikationstemperatur:	> +5°C
Hållbarhet:	12 månader i oöppnad förpackning. Håll torr, borta från minusgrader och på en väl ventilerad omgivning i temp 5-30 °C. Undvik kontakt med öppen låga.



Innehåll (ml/folie förp.)	Antal/låda (st/låda)	Vikt (kg/låda)
600	12	12
2800	4	19

Täckförmåga

340-650 g/m² för delvis nedlimning, beroende på underlaget.

1100g/m² för full nedlimning.

Arbetsbeskrivning

Ecobond H levereras färdig att användas och skall inte förtunnas eller blandas med andra produkter. Limmet kan appliceras på torrt eller något fuktigt substrat vid temperaturen över 5 °C. SealEco rekommenderar att förvärma limmet när det skall användas i temperaturer mellan 5 och 15 °C, detta för en ökad effektivitet. Underlaget skall vara helt rent och fritt från damm. Limmet appliceras med stränglimning med ungefärlig storlek på 10 x 5 mm. Limmet skall appliceras med anpassad Ecobond utrustning och munstycke. Avståndet mellan strängarna skall vara ca 120 mm vid delvis nedlimning. När limmet är applicerat skall membranet läggas på så fort som möjligt (inom 10 min) och tryckas ned med en tryckrulle, vilket gör att limmet trycks ut till ca 25 mm breda limningsträngar. Det är viktigt att det finns mellanrum mellan strängarna om inte detta görs kommer det att ta väldigt lång tid innan limmet är genomhärdat. Limfogen är genomhärdad efter 1-15 dagar beroende på substrat, temperatur, fuktighet. Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

Lämpliga underlag

Ecobond H vidhäftar väl på följande underlag trä, metall, modifierad bitumen. När man skall limma på isolering, konsultera teknisk data från producenten av isolering. Rengöring av icke härdat lim skall göras omedelbart med Cleaning Wash 9700. När limmet är härdat kan det inte lösas upp utan måste avlägnas mekaniskt.

OBS!

Konsultera MSDS före användning.

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.