

TEKNISKT DATABLAD

PUR ADHESIVE P150

Pur Adhesive P150 är ett PU-baserat lim och används för att fästa SealEco gummiduken mot takets underlag.

Tekniska data

Bas:	Polyuretan
Färg:	Gul
Flampunkt:	-4°C
Densitet (vid 20 °C):	1.05 g/cm ³
Kokpunkt:	+76°C
Torrsubstanshalt:	82%
Dynamisk viskositet:	2500 mPa.s
Hållbarhet:	Max. 9 mån. efter produktionsdatum (datum finns på burken). Förvaras torrt och fritt från frost i ett välventilerat utrymme.



Vikt (kg/förp.)	Innehåll (L/förp.)	Förp./kartong (st)	Kartonger/pall (st)	Vikt/pall (kg)
2	1.94	6	216	432
5	4.85	N/A	120	630
10	9.7	N/A	50	500

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Täckförmåga

350 g/m².

Arbetsbeskrivning

Stansa ungefär sex hål med ungefärligt avstånd på 4 cm på en sidan av behållare och i nedre delen. Limmet kan sedan appliceras på taken i strängar med ungefärligt avstånd på 4 cm. Eftersom limmet torkar relativt långsamt så kan man göra korrigeringar efter att membranet har lagts ned på limmet. Pur Adhesive P150 har en öppentid på ca 5-35 minuter beroende på omgivande temperatur(5-30 °C), luftfuktighet, vidhastighet, etc. Membranet skall läggas ned på limmet inom denna tid. Innan membranet kan läggas ned på limmet skall limmet ha skummat sig och det mesta av lösningsmedlet ha avdunstat. Rulla membranet i det våta limmet och pressa ned det med en gummiskrapa eller kvast. Borsta ytterligare en gång efter ca 30 min utan att sträcka ut membranet så att det pressas ner i limmet och ligger jämnt.

Minsta tillåtna processtemperatur är +5 °C. Vid temperaturer mellan 5 och 15 °C rekommenderar SealEco att man förvärmer limmet för bästa effektivitet.

Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

Lämpliga underlag

Betong, lättviktsbetong, trä, mineraliserad bitumen, och isolering med yta anpassad för limning. Substratet skall vara rent, torrt, fritt från partiklar och fett.

Kontakta vår tekniska avdelning för mer detaljerad information om limning av isolering.

OBS!

Pur Adhesive P150 är mycket brandfarligt. Skyddas från öppen låga. Konsultera MSDS före användning.

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.