

TEKNISKT DATABLAD

PRIMER 9800

Polymerbaserad primer för konsekvent användning till gummiduk med självhäftande beläggning.

Tekniska data

Bas:	Primer baserad på syntetiskt gummi och syntetiska hartser, löst i brandfarliga organiska lösningsmedel.
Färg:	Svart
Flampunkt:	<0°C
Viskositet (vid 20°C):	900 ±100 Pa.s
Torrsubstanshalt:	36,3 %
Densitet (vid 20°C):	840 ±10 kg/m ³
Hållbarhet:	12 månader vid förvaring i svalt utrymme och i oöppnad förpackning. Skall lagras väl ventilerat. Kontrollera speciellt lagring av trycksatta kärl.



Tillbehör tryckkärl



Sprutpistol



Adapter E17



Förlängning 61 cm



Slang

Vikt (kg/kärl)	Volym (L/kärl)	Antal/kart.	Kart./pall	Vikt/pall (kg)
0.9	1.07	12	30	324
4.2	5.0	N/A	72	484
12.5	14.88	N/A	33	413
14.4 (tryckkärl)		N/A	24	346

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Täckförmåga

125-250 g/m² beroende på typ av underlag.

Arbetsbeskrivning

Primer 9800 är färdig för användning och får inte blandas med andra produkter eller förunnas. Underlaget och materialet som skall limmas måste vara torrt och rent. Primer 9800 skall appliceras i ett tunnt och jämt skikt med en styv bortse eller roller. Innan membranet rullas ut, kontrollera att allt lösningsmedel har avdunstat. Den maximala öppentiden är ca 3 h. Primer 9800 för bara användas i torr väderlek, ingen fukt får stängas in mellan det självhäftande membranet och primern. Om Primer 9800 utsätts för nederbörd, fukt, smuts måste ett nytt lager appliceras. Utrustning och verktyg kan med fördel rengöras med Cleaning Wash 9700 direkt efter användning.

Lägsta applicerings temperatur är +5°C. SealEco rekommenderar att limmet förvärms vid temperaturer mellan 5-15 °C, detta för att öka effektiviteten.

Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

Takläggare skall genomgå utbildning innan användning speciellt den sprutbara versionen av Primer 9800.

Lämpliga underlag

Typ: Betong, trä, metall, och isolering med en yta avsedd för limning(kontrollera teknisk data för isoleringen). Primer 9800 är inte lämplig som primer på EPS, XPS eller mjukgjort PVC.

OBS!

Enbart för professionell användning

Primer 9800 är mycket brandfarligt. Skyddas från öppen låga. Konsultera MSDS före användning.

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.