

TEKNISKT DATABLAD

WATER BASED ADHESIVE WBA 001

Vattenburet lim för EPDM membran, akrylat emulsionslim som är lösningsmedelsfritt. Limmet är framtaget för att ge bra limstyrka och lång öppentid. Det används för att fästa EPDM membran till en variation av absorberande takmaterial såsom träfiberplattor, spåskivor, plywood, betong etc.



Tekniska data

Bas:	Akrylemulsion
Färg:	Beige
Flampunkt:	N/A
Densitet (vid 20 °C):	1 200 kg/m ³
Lukt:	Svag akrylat doft
Viskositet:	60 000 mPas
Torrhalt:	55 %
Hållbarhet	12 månader i öppnad förpackning. Lagra torrt och skyddat från frost. Lagringstemperatur +10-25 °C).

Vikt (kg/burk)	Innehåll (L/burk)
6	5
28.3	25

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Täckförmåga

280 g/m² helt nedlimmad, ca 3.5 m²/liter.

Arbetsbeskrivning

Detta vattenburna lim skall appliceras med tandad spackel eller roller. På ytor med struktur skall lim appliceras med mängd ungefär 3 m²/liter, mängden om underlaget är plant och slätt (ex. plywood) kan maximalt uppgå till 4 m²/liter. Limmets öppentid är ungefär 5-35 min beroende på de omgivande betingelserna såsom temperatur, luftfuktighet etc. Takmembranet skall läggas ned på limmet inom limmets öppentid, om takmembranet läggs på inom för kort tid kommer limmet vara för blött. Rulla ut membranet på limmet och pressa ned det med en skrapa eller kvast. Limmet skall kunna ge fullständig överföring till takmembranets baksida. Alla nylagda tak skall skyddas från omgivande element. Minsta tillåtna appliceringstemperatur är +5 °C

Lämpliga underlag

Typ av underlag: Betong eller isolering med yta anpassad för limning. Boardskivor skall vara fuktbeständiga och skall inte vara behandlade med ämnen som reducerar vidhäftningen såsom vaxer etc. Takytor som innehåller beck eller andra föroreningar som kan urlakas är inte lämpliga att använda med detta lim. Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från olja och fett.

OBS!

Konsultera MSDS före användning.

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.