

# TEKNISKT DATABLAD

## SPRAY CONTACT ADHESIVE P125

P125 är ett sprutbart kontaktlim med snabb torkande formulering, baserat på syntetiskt gummi och lösningsmedel. Detta gör att det kan sprutas med rätt utrustning och tryckluft.

### Tekniska data

<b>Bas:</b>	Syntetiskt gummi
<b>Färg:</b>	Röd
<b>Flampunkt:</b>	< + 23°C
<b>Densitet (vid 20°C):</b>	0.8 g/cm <sup>3</sup> ±5 %
<b>Lagring:</b>	Max 12 mån. i oöppnad förpackning. Förvaras torrt och skyddat från frost (mellan 0°C och +30°C)
<b>Lukt:</b>	Aromatisk
<b>Dynamisk viskositet:</b>	400 mPa.s ± 3
<b>Konsistens:</b>	Vätska



Vikt (kg/burk)	Innehåll (L/burk)	Burkar/pall (st)
19	20	30

### Täckförmåga

Standard EPDM membran: 300 g/m<sup>2</sup> (150 g/sida)

Fleece-belagt membran: 450 g/m<sup>2</sup>

### Arbetsbeskrivning

Contact Adhesive P125 är ett lim som kan appliceras genom sprutning, vilket resulterar i låg förbrukning och en jämn spridning av limmet. Contact Adhesive P125 används för att fästa gummiduk mot uppstående sarger och detaljer. Applicera Contact Adhesive P125 på båda ytor som ska limmas samman. När limmet känns torrt, men ändå fortfarande lite klabbigt (beroende på temperatur), är ytorna redo att sammanfogas. Använd en tryckrulle över hela ytan för att skapa ett ordentligt tryck mot underlaget.

Appliceringstemperatur: Min. +5°C. Vid temperaturer mellan +5-15 °C rekommenderar SealEco att limmet värms före användning för bästa resultat. SealEco rekommenderar att användaren genomgår en utbildning före användning för att säkerställa att rätt mängd appliceras och att det sker på ett korrekt sätt.

Konsultera även installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

### Lämpliga underlag

Typ: Betong, trä eller isolering med yta gjord av lämpligt material. P125 är inte kompatibel med XPS och EPS och har dålig vidhäftning på bitumen.

Krav på ytan: Ren, torr, dammfri och fettfri

### OBS!

Contact Adhesive P125 är mycket brandfarligt. Skyddas från öppen låga. Konsultera MSDS före användning.

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).