

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

E245 SPRAYBOND

E245 Spraybond is een snel drogende verspuitbare contactlijm op basis van synthetische polymeren en solventen, die d.m.v. een gas onder constante druk verspoten kan worden zonder elektriciteit of compressor.

Lees aandachtig de instructies en veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

Technische data

| | |
|-------------------------------|---|
| Basis: | Oplossing van synthetische polymeren |
| Kleur: | Blauw / groen |
| Soortelijk gewicht: | 0.68 to 0.75 g/cm ³ |
| Min. verwerkingstemp.: | >+5°C |
| Bewaartijd: | 18 maanden in ongeopende verpakking in een geventileerde en droge opslagplaats bij temperaturen tussen +5°C en 30°C. Hou verwijderd van direct zonlicht. Hergebruik van de verpakking is niet mogelijk. |

| Type | Bruto gewicht | Netto gewicht (excl. drukgas) | St/pallet |
|----------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Drukvat | 18.8 kg/drukvat | 14.4 kg/drukvat | 24 (ca. 500 kg) |
| Spuitbus | 0.7 kg/spuitbus | 0.4 kg/spuitbus | 408 (=285 kg) |

Beschikbaarheid afhankelijk per land. Contacteer uw verdeler voor meer informatie.

Gemiddeld verbruik

Standaard EPDM membraan: 200 - 250 g/m² (100 - 125 g/zijde) - (circa 60 m²/ druvvat).

Vliesgecacheerd EPDM membraan: 450 - 500 g/m² (225 - 250 g/zijde) - (circa 30 m²/drukvat).

Gebruiksaanwijzing

E245 Spraybond is een verspuitbare contactlijm speciaal ontwikkeld voor de verkleving van SealEco EPDM membranen op de meest courante ondergronden. Houd het pistool 10-25 cm verwijderd van de te verkleven delen, en breng de lijm gelijkmatig aan op beide te verbinden materialen. Laat de lijm handdroog worden, breng beide te verkleven delen correct op elkaar aan (opgelet positie kan niet meer gewijzigd worden) en rol stevig aan. Droogtijd varieert tussen de 2 en 5 minuten. De maximale open tijd bedraagt 30 minuten (afhankelijk van de omstandigheden). Voorzie voldoende verluchting bij het verwerken van deze lijm. Het is noodzakelijk een opleiding te volgen alvorens de lijm te verwerken.

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Geschikte ondergronden

E245 Spraybond kan gebruikt worden op de meest gangbare ondergronden zoals: geschikte isolatie, hout, beton en staal. De ondergrond moet droog, proper en vrij van stof, olie, verf, en vet te zijn. Bij verkleving op gecacheerde isolatieplaten, eerst de technische fiche raadplegen. Niet te gebruiken op bitumen. Betonnen en andere poreuze ondergronden dienen tweemaal voorzien te worden van lijm, waarbij de eerste laag fungeert als primer.

Deze moet volledig droog te zijn alvorens een tweede laag aan te brengen.

Nota

E245 Spraybond is licht ontvlambaar en wordt onder druk gehouden.

Lees de veiligheidsvoorschriften voor transport, opslag en gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.



Accessoires



RVS pistool

Adapter E17

RVS pistool met lange lens (61 cm)

Slang