

# TECHNISCHE PRODUCTFICHE

## PUR ADHESIVE 3200

PUR Adhesive 3200 wordt gebruikt voor het verkleven van vliesgecacheerde SealEco EPDM membranen op verschillende ondergronden. Tengevolge van de specifieke samenstelling van de lijm is de penetratie van de lijm zeer beperkt zelfs op zeer zuigende ondergronden.

### Technische data

<b>Basis:</b>	Polyurethaan
<b>Kleur:</b>	Geelbruin
<b>Vlampunt:</b>	<0°C
<b>Viscositeit (bij 20°C):</b>	6.000 ±1.750 mPa.s
<b>Vaste stof:</b>	83 ±2 %
<b>Densiteit (at 20°C):</b>	1.000 ±10 kg/m <sup>3</sup>
<b>Bewaartijd:</b>	9 maanden in ongeopende verpakking in een droge goed geventileerde ruimte tussen temperaturen van +5°C en 30°C.



Gewicht (kg/bus)	Inhoud (L/bus)	Max bussen/pallet (st)	Max gewicht/pallet (kg)
10	10	50	500
20	20	24	480

Availability depending on country. Please contact your local supplier for more information.

### Gemiddeld verbruik

350 g/m<sup>2</sup> indien aangebracht in rillen.

### Directions for use

PUR Adhesive 3200 wordt aangebracht in rillen. Hiervoor zal men de lijmbus perforeren met gaten van ca. 6 mm en een tussenafstand van 50 mm. Vermijd lijm tussen de naadverbindingen. Wacht na het aanbrengen van de lijm ca. 5 - 10 minuten (bij 20°C) totdat deze lichtjes begint op te schuimen. Rol vervolgens de folie in de lijm en borstel deze aan in de breedterichting, herhaal dit na 30 minuten. De maximale open tijd bedraagt 20 minuten.

Hechtingstijd: zoals iedere PUR lijm reageert ook deze lijm met de luchtvochtigheid. De uithardingstijd wordt dan ook bepaald door de luchtvochtigheid en bedraagt tussen 1 en 5 uur. Minimale verwerkingstemperatuur +5°C. Bij temperaturen tussen +5°C en 15°C is het aangeraden de lijm op te warmen tot kamertemperatuur voor een verhoogde efficiëntie.

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

### Geschikte ondergronden

Beton, lichtgewicht beton, hout, bitumineuze ondergronden met mineralen en gecacheerde isolatieplaten. Raadpleeg de technische fiche van de isolatie voor gebruik. De ondergronden moeten proper en droog zijn en vrij van oliën en vetten.

### Nota

PUR Adhesive 3200 is licht ontvlambaar. Hou verwijderd van vuur en andere ontstekingsbronnen.

Lees de veiligheidsfiches voor gebruik.

### Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).