

# TECHNISCHE PRODUCTFICHE

## PASTE ADHESIVE 3300

Lijm op basis van een synthetisch rubber, geschikt voor verkleving van SealEco EPDM en Butyl op zowel horizontale als verticale ondergronden. Paste Adhesive 3300 wordt aangebracht met een kitpistool of een lijmkam.

### Technische data

<b>Basis:</b>	Lijm op basis van een synthetisch rubber
<b>Kleur:</b>	Zwart/donkergrijs
<b>Vlampunt:</b>	<0°C
<b>Viscositeit (bij 20°C):</b>	4.500 ±2.000 Pa.s
<b>Vaste stof:</b>	78 ±2 %
<b>Densiteit (bij 20°C):</b>	1.200 ±50 kg/m <sup>3</sup>
<b>Bewaartijd:</b>	9 maanden in ongeopende verpakking in een goed geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen +5°C en 30°C.



Inhoud (ml/worst)	St/doos	Dozen/pallet	Gewicht (kg/pallet)
600	12	60	537

### Gemiddeld verbruik

8 - 12 meter / 600 ml worst.

### Gebruiksaanwijzing

Breng de lijm aan in strepen op de ondergrond met een kitpistool. Plaats na enkele minuten de EPDM strip in de lijm en rol de EPDM stevig aan met een siliconen aandrukrol. De maximum open tijd hangt af van de omgevingstemperatuur (max. 5 min bij 20°C - 50% RV). Bij een verkleving op een warme ondergrond en bij warm weer zal de open tijd aanzienlijk verminderen. Bij verticale verkleving kan het noodzakelijk zijn de folie in de lijm de rollen en dan direct terug uit elkaar te halen. Laat vervolgens 5 minuten uitdampen en breng dan opnieuw aan (principe van een contactlijm). Vervolgens weerom stevig aanrollen. De minimale verwerkingstemperatuur is +5°C. SealEco raadt aan de lijm op te warmen tot kamertemperatuur bij temperaturen tussen +5°C en 15°C om de efficiëntie te verhogen.

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

### Geschikte ondergronden

Paste Adhesive 3300 geeft een zeer goede hechting op SealEco EPDM en butyl, hard PVC, acrylplaat, RVS, SVS, steen, beton, gasbeton, lood, hout en bitumineuze ondergronden. Paste Adhesive 3300 is niet compatibel met XPS, EPX en weekgemaakte PVC folies. De ondergrond moet perfect proper zijn. Verwijder alle olie en vetten. Stoffige en vuile ondergronden altijd reinigen. Verkleving op vochtige ondergronden is niet mogelijk. Op poreuze ondergronden altijd Primer 9800 aanbrengen. Vervuilde rubber reinigen met Cleaning Wash 9700.

### Nota

Paste Adhesive 3300 is ontvlambaar. Vermijd open vuur of andere ontstekingsbronnen. Raadpleeg de veiligheidsinstructies voor gebruik.

### Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).