

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

Prefabricatie

ELASTOSEAL H/T/TT

ElastoSeal is een elastomeer geomembraan op basis van het rubberpolymeer EPDM. Het membraan biedt een waterdichte oplossing voor tientallen jaren. Het EPDM rubbermembraan wordt niet aangetast door het milieu en geeft geen chemicaliën af die het ecologische systeem kunnen aantasten. Hierdoor is ElastoSeal het ultieme membraan voor het opslaan van water en andere vloeistoffen, alsook voor sier- en zwembijvers. ElastoSeal EPDM kan worden blootgesteld aan atmosferische omstandigheden, het kan worden bedekt met aarde of water. De sterkte, elasticiteit en levensduur blijven onveranderd door mechanische belasting, thermische zetting en chemische en biologische invloeden. ElastoSeal kan eveneens gebruikt worden voor decoratieve vijvers.

Technische data

Dikte	Gewicht
0.75 mm	0.8 kg/m ²
0.8 mm	0.8 kg/m ²
1.0 mm	1.1 kg/m ²
1.2 mm	1.2 kg/m ²
1.5 mm	1.6 kg /m ²
2.0 mm	2.1 kg /m ²



ElastoSeal H rollen

De prefabricatie van ElastoSeal H dient te gebeuren met Hotbond techniek.

Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
0.75	1.70	25 / 125
1.0	1.70	25 / 125
1.2	1.70	25 / 100
1.5	1.70	25 / 75
2.0	1.70	25 / 60

ElastoSeal T/TT rollen

De prefabricatie van ElastoSeal T/TT dient uitgevoerd te worden met hete lucht of hete wig technologie.

Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
0.8	1.70	25 / 125
1.0	1.70	25 / 125
1.2	1.70	25 / 100
1.5	1.70	25 / 75

Standaard panelen

Product	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
ElastoSeal TT	1.0 / 1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	25

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492, EN 15382



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.