

FICHE TECHNIQUE

CLADSEAL SA

CladSeal SA est une bande d'étanchéité auto-adhésive à base de caoutchouc EPDM utilisé contre la pénétration de l'eau. Le produit est composé de 0,8 mm de membrane EPDM renforcée recouverte de 0,5 mm de butyle auto-adhésif qui est recouvert d'un film détachable. L'EPDM et le butyl auto-adhésif offrent une résistance extrêmement élevée à la vapeur d'eau. Le produit est utilisé comme pare-vapeur contre l'eau, l'humidité, etc. CladSeal SA est livré en couleur noire et a une très longue durée de vie avec un faible impact environnemental.



Données techniques

Épaisseur totale:	1.3 mm
Épaisseur EPDM:	0.8 mm
Épaisseur butyl:	0.5 mm
Couleur:	Noir
Poids:	1.94 kg/m ²
Longueur:	20 m
Largeur:	Sur mesure, from 100 to 1700 mm
Valeur Sd:	2 600 m

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

Conditionnement

Le matériel sera empilé sur des palettes de 1200 x 800 mm.

Mode d'emploi

CladSeal SA peut être appliqué à des températures comprises entre +5°C et 40°C. A des températures inférieures à 10°C, nous vous recommandons de stocker le produit à température ambiante jusqu'à utilisation. La surface à couvrir doit être propre, sèche, lisse et exempte de poussière et de graisse. Il faut d'abord appliquer le Primer 9800. En cas de substrats poreux, une deuxième couche de primer est nécessaire. CladSeal SA doit être fixé mécaniquement pour éviter tout glissement. Déroulez le CladSeal SA avec un chevauchement de joint de 80 mm minimum. Les chevauchements doivent être fermés avec Paste Adhesive 3300 ou Contact Adhesive 5000. Pour plus d'informations, contactez le service technique de SealEco.

Déclaration des performances

Pour les données détaillées du produit, veuillez consulter la déclaration de performance correspondante.

Stockage

Conserver debout, au frais et au sec dans l'emballage d'origine. Durée de vie: 18 mois.

Agréments, Certificats & Specifications

CE: EN 14909, CE: EN 13984.



Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.