

TECHNISCHES DATENBLATT

CLADSEAL SA

CladSeal SA ist ein selbstklebender Dichtstreifen gegen Wasser, basierend auf dem Gummi-EPDM. Das Produkt besteht aus 0,8 mm geskeramverstärkter EPDM-Membran, die mit 0,5 mm selbstklebendem Butyl beschichtet ist, das von einer Trennfolie bedeckt ist. EPDM und selbstklebendes Butyl ergeben eine extrem hohe Beständigkeit gegen Wasserdampf. Das Produkt wird als Dampfsperre gegen Wasser, Feuchtigkeit usw. verwendet. CladSeal SA wird in schwarzer Farbe geliefert und hat eine sehr lange erwartete Lebensdauer mit geringen Umweltauswirkungen.



Technische Daten

Gesamtdicke:	1.3 mm
Dicke EPDM	0.8 mm
Dicke Butyl	0.5 mm
Farbe:	Schwarz
Gewicht	1.94 kg/m ²
Länge:	20 m
Breite	gemäß Kundenspezifikation von 50 bis 1700
Sd-Wert:	2 600 m

Verfügbarkeit länderabhängig. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

Verpackung

Das Material wird auf Paletten 1200 x 800 mm gestapelt.

Gebrauchsanweisung

CladSeal SA kann bei Temperaturen zwischen +5°C und 40°C eingesetzt werden. Bei Temperaturen unter 10°C empfehlen wir, das Produkt bei Bedarf bei Raumtemperatur zu lagern. Die zu bedeckende Oberfläche sollte sauber, trocken, glatt und frei von Staub und Fett sein. Primer 9800 muss vor der Anwendung angewendet werden. Bei porösen Substraten muss eine zweite Schicht aufgetragen werden. CladSeal SA sollte mechanisch gesichert werden, um ein Verrutschen zu vermeiden. Rollen Sie die CladSeal SA mit einer Nahtüberlappung von mindestens 80 mm aus. Entfernen Sie die Trennfolie und drücken Sie sie fest auf die Oberfläche. Überlappungen müssen mit Paste Adhesive 3300 oder Contact Adhesive 5000 gespleißt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von SealEco.

Physikalische Eigenschaften

Detaillierte Produktdaten finden Sie in der entsprechenden Leistungserklärung.

Lagerung

Uprigt, kühl und trocken in der Originalverpackung lagern. Lagerzeit: maximal 18 Monate.

Zulassungen, Zertifikate & Spezifikationen

CE: EN 14909, EN 13984



Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter www.sealeco.com.