

KARTA TECHNICZNA

CLADSEAL SA

CladSeal SA jest samoprzylepnym pasem uszczelnienia przeciw-wodnego, opartym na gumie EPDM. Składa się z warstwy membrany EPDM o grubości 0,8 mm zbrojonej siatką, pokrytej jednostronnie samoprzylepną warstwą butylu o grubości 0,5 mm, osłoniętą usuwalną warstwą ochronną z folii. Membrana EPDM oraz samoprzylepna warstwa butylowa zapewniają wyjątkowo dobrą paroszczelność. Zakres zastosowań obejmuje regulację przenikania pary wodnej, wilgoci itp. CladSeal SA występuje w kolorze czarnym i posiada bardzo długą spodziewaną trwałość użytkową, przy czym jest przyjazny dla środowiska.



Dane techniczne

Całkowita grubość:	1,3 mm
Grubość EPDM:	0,8 mm
Grubość butylu:	0,5 mm
Kolor:	Czarny
Waga:	1,94 kg/m ²
Długość:	20 m
Szerokość:	Od 100 do 1700 mm
Sd-wartość:	2 600 m

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

Opakowanie

Materiał jest składowany na paletach 1200 mm x 800 mm.

Sposób użycia

CladSeal SA może być układany w temperaturach pomiędzy +5°C oraz 40°C. W temperaturach poniżej 10°C zalecamy uprzednie przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej, aż to czasu montażu. Podłoże do przekrycia powinno być czyste, suche, gładkie oraz wolne od kurzu czy zanieczyszczeń. Przed układaniem należy zagruntować podkładem Primer 9800, w przypadku podłoża porowatych dwukrotnie. CladSeal SA należy mechanicznie zabezpieczyć przed ześlizgiwaniem się. Rozwinąć CladSeal SA z zakładem na szew minimum 80 mm, usunąć folię ochronną i docisnąć mocno do podłoża. Połączenia pasów wykonać przy użyciu kleju Paste Adhesive 3300 lub Contact Adhesive 5000. Po więcej informacji skontaktuj się z działem technicznym SealEco.

Właściwości fizyczne

Sprawdź w deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

Storage

Przechowywać pionowo w chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnych opakowaniach. Okres przechowywania do 18 miesięcy.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje

CE: EN 14909, EN 13984



Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje są dostępne na stronie www.sealeco.com.