

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

HOTBOND TAPE

Tape van onge vulcaniseerd rubber voor het maken van ge vulcaniseerde Hotbond naden.



Technische data

Basis:	Onge vulcaniseerd rubber
Kleur:	Zwart
Bewaartijd:	Max. 4 maanden in ongeopende verpakking. Bewaar droog tussen +5°C en 30°C.

Verpakking

Product	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Verpakking (rol/doos)
EPDM tape	0.7 / 1.0	25	30	32
Butyl tape	0.7 / 1.0	25	25	13

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag.

Nota

Zowel Hotbond tape EPDM als Hotbond tape Butyl zijn compatibel EPDM membranen.

Bij Butyl membranen kan enkel Butyl tape gebruikt worden.

Het voornaamste verschil tussen de types "EPDM/Butyl" is dat de EPDM tape sterker is maar minder kleverig.

Gebruiksaanwijzing

Zie onderstaande tabel voor de druk instellingen voor een naad met een afschuifsterkte van >5N/mm en een afpelsterkte van >2N/mm.

Druk: 5-8 kPa/cm²

Dikte membraan (mm)	EPDM tape		Butyl tape	
	Temperatuur pers: 170-200 °C		Temperatuur pers: 170-200 °C	
	Perstijd (sec.)		Perstijd (sec)	
	Magazijn	Ter plaatse	Magazijn	Ter plaatse
0.75	80	105	50	70
1.0	100	120	60	80
1.2	105	135	65	90
1.5	115	150	70	100
2.0	180	220	120	150

Deze tabel bevat een indicatie van de machine instellingen. Een test dient uitgevoerd te worden voor elke machine en locatie om te beoogde resultaten te behalen en te optimaliseren.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.