FICHE TECHNIQUE

THERMOBOND PC DRAIN

Avaloir en acier inoxydable équipé d'un Thermobond R Splice Strip. L'avaloir peut être soudé à l'air chaud sur les membranes EPDM de SealEco.

Données techniques

Type de métal:	Acier inoxydable
Épaisseur de métal:	0.6 mm
Type d'EPDM:	Thermobond R Splice Strip
Épaisseur:	1.6 mm
Couleur:	Noir
Stockage:	Conserver dans un endroit sec et frais dans l'emballage d'origine. Pas de limite de stockage.

Conditionnement

ø, tube (mm)	Longueur (mm)	Embase (mm)	Débit de refoulement (L/sec.)	Conditionnement (pcs/boîte)
60	300	500x500	1.6	5
70	300	500x500	doit être déterminé	5
75	300	500x500	doit être déterminé	5
90	300	500x500	5.2	5
110	300	500x500	8.9	5

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

Mode d'emploi

Consultez le manuel pour le positionnement correct du drain. Fixez la bride métallique avec des vis appropriées et sufisantes à travers l'étanchéité de toiture en EPDM. Si la bride n'est pas plate, augmentez le nombre de fixations. Raccordez le tuyau de manière complètement étanche à l'air et à l'eau avec les tuyaux d'évacuation des eaux pluviales. Si le drain passe à travers un pare-vapeur, assurez-vous qu'il soit raccordé de manière complétement étanche à la vapeur pour éviter la convection et la condensation. Une fois le drain correctement placé, soudé la bande Thermobond selon le manuel de pose.
La technique de sertissage Thermobond est unique et brevetée par SealEco. Thermobond est fabriqué à base d'un caoutchouc thermoplastique (TPE) qui peut être soudé avec un équipement de soudage standard utilisé pour les plastomères. Le matériau Thermobond constitue la base d'un ensemble complet d'accessoires dans lequel les propriétés thermosoudables sont liées à une membrane flexible. La technique Thermobond ne peut être réalisée que par des installateurs formés par SealEco.

Substrats appropriés

Thermobond ne peut être soudé que sur les membranes EPDM SealEco. La membrane EPDM doit être sèche et propre.
Le Thermobond PC Drain ne peut pas être installé à des températures inférieures à -15°C ou supérieures à 40°C, par temps de pluie ou en cas de risque de vents violents.

Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.