

# FICHE TECHNIQUE

## WATER BASED ADHESIVE WBA 001

Water Based Adhesive WBA est un adhésif sans solvants, composé d'émulsion acrylique, adapté au collage des membranes EPDM de SealEco. Applicable sur les surfaces absorbantes telles que: les panneaux de fibres de bois, les panneaux agglomérés, les contreplaqués, le béton etc. Il a un temps d'ouverture plus long ce qui simplifie la pose des membranes.



### Données techniques

<b>Base:</b>	Émulsion acrylique
<b>Couleur:</b>	Crème / beige
<b>Consistance:</b>	Liquide
<b>Densité (à 20°C):</b>	1.2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosité (à 20°C):</b>	60 000 mPa.s
<b>Matière solide:</b>	55%
<b>Stockage:</b>	12 mois dans un endroit au sec, ventilé entre +5°C et 30°C.

### Conditionnement

Poids (kg/pièce)	Contenu (L/pièce)
6	5
28.3	25

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

### Consommation moyenne

3.5 m<sup>2</sup>/litre (300 g/m<sup>2</sup>)

### Mode d'emploi

Water Based Adhesive est prêt à l'emploi et ne peut pas être dilué. La colle ne peut pas être installée à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à 30°C, par temps de pluie, de brouillard, en cas de risque de condensation ou de vents violents. En cas de température en dessous de 15°C, il faut veiller à ce que la température de la colle soit à température ambiante (20°C). La température de mise en oeuvre de l'adhésif doit être supérieur à 15°C. Mélangez l'adhésif avant et pendant l'utilisation. Water Based Adhesive est appliqué avec une truelle ou un rouleau cranté. Une consommation d'environ 3 m<sup>2</sup> par litre doit être appliquée sur des surfaces ouvertes structurées, jusqu'à maximum 4 m<sup>2</sup> par litre pour les surfaces lisses comme le contreplaqué. Le temps d'ouverture est de 5 à 35 minutes selon les conditions météorologique. Après avoir appliqué l'adhésif, enroulez l'EPDM dans la colle humide et appuyez dessus avec un rouleau maroufleur. Retirez simplement l'air et n'étirez pas l'EPDM. La colle doit être visible partout à l'arrière de la membrane après pressage. Le temps de durcissement dépend des conditions météorologiques et est de 1 à 4 jours.

### Substrats appropriés

Water Based Adhesive peut être appliqué sur les membranes en caoutchouc SealEco non paramantées et les substrats tels que: le béton, le bois et les isolations avec parement approprié. Les panneaux doivent être résistants à l'humidité mais ne doivent pas contenir de substances qui réduiront l'adhérence, par ex. cires, etc. Les surfaces de toiture contenant des composés susceptibles de lixivage ne conviennent pas pour une utilisation avec cet adhésif. Les surfaces doivent être propres, dégraissées et sèches. La température de surface doit être d'au moins +5°C.

Consultez le manuel d'installation pour plus d'instructions.

### Note

Lisez les précautions de sécurité avant utilisation.

### Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).