

KARTA TECHNICZNA

PUR ADHESIVE 3200

Klej poliuretanowy Pur Adhesive 3200 używany jest do klejenia do różnych podłoży membran EPDM SealEco z podbitką flizelinową. W wyniku specjalnej formuły, w której połączone zostały fizyczne wysychanie i chemiczne sieciowanie, penetracja kleju została ograniczona w przypadku materiałów o wysokiej absorpcji. Klej może być stosowany na większości materiałów budowlanych.

Dane techniczne

Baza:	Poliuretan
Kolor:	jasnożółty
Konsystencja:	Ciecz
Punkt zapłonu:	-18°C
Lepkość (w 20°C):	6.000 mPa.s
Gęstość (w 20°C):	1 g/cm ³
Okres przechowania:	9 miesięcy w miejscu dobrze wentylowanym i suchym, w temperaturze od +5°C do +30°C.



Opakowanie

Waga (kg/puszka)	Objętość (L/puszka)	Puszki/paleta (szt.)	Waga/paleta (kg)
10	10	50	525
20	20	24	505

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

Zużycie

350 g/m² dla częściowego klejenia.

450 g/m² dla całościowego klejenia.

Instrukcje

Klej PUR Adhesive 3200 jest gotowy do użycia i nie powinien być mieszany z innymi produktami. Może być stosowany wyłącznie w temperaturach pomiędzy +5°C i +30°C. W temperaturach pomiędzy +5°C i +15°C SealEco zaleca wstępne podgrzanie kleju przed użyciem, do maksimum 30°C. Dla wszystkich przypadków stosowania, temperatura kleju powinna wynosić >15°C. W przypadku klejenia częściowego PUR Adhesive 3200 nakłada się punktowo. Wybić na dole puszek kleju otwory ok. Ø 6 mm, co 50 mm, i rozlewać klej. Miejsca łączeń zakładów membrany należy pominąć. Odczekać przed rozłożeniem membrany, aż klej zacznie lekko pęcznieć i bieleć (5 minut przy 20°C).

W przypadku klejenia całościowego klej powinien być nakładany przy pomocy pacy zębatej lub wałka. Rozłożyć membranę na mokry klej i docisnąć miotłą lub wałkiem. Docisnąć ponownie po 30 minutach, bez naciągania membrany. Nie rozkładać kleju na większej powierzchni, niż możliwa do pokrycia membraną w ciągu ok. 20 minut. Czas wiązania: od 1 godziny do 2 dni, w zależności od temperatury i wilgotności.

Odpowiednie podłoża

Klej PUR Adhesive 3200 klei do podłoży: drewno, beton, beton komórkowy, dopuszczone izolacje oraz podłoża bitumiczne. Nie jest dopuszczalne klejenie do podłoży bitumicznych o niskiej temperaturze topnienia, pokrytych łupkiem, piaskiem czy kredą. Podłoże powinno mieć temperaturę minimum +5°C, być czyste, suche i wolne od kurzu czy zatluszczeń.

Po więcej informacji prosimy skonsultować się z działem technicznym.

Ważne

PUR Adhesive 3200 jest wysoce łatwopalny.

Przed transportem, składowaniem lub użyciem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa MSDS.

Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje dostępne są na stronie www.sealeco.com.