

# TECHNISCHES DATENBLATT

## PUR ADHESIVE P150

P150 ist ein Klebstoff auf Polyurethanbasis zum Verkleben von SealEco Gummibahnen ohne Vlieskaschierung auf horizontalen Dachflächen.

### Technische Daten

<b>Basis:</b>	Polyurethan
<b>Farbe:</b>	Bernsteinfarben
<b>Konsistenz:</b>	Flüssig
<b>Flammpunkt:</b>	-4°C
<b>Viscosität (bei 20°C):</b>	2500 mPa.s
<b>Densität (bei 20°C):</b>	1,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Lagerzeit:</b>	9 Monate an einem gut belüfteten und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und 30°C.



### Verpackung

Gewicht (kg/St.)	Inhalt (L/St.)	Stücke/Karton (pcs)	Stücke/Palette	Gewicht/Palette (kg)
2	1,94	6	216	457
5	4,85	Unzutreffend	120	625
10	9,7	Unzutreffend	50	525

Verfügbarkeit je nach Land. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

### Verbrauch

350 g/m<sup>2</sup> (In Streifen aufgetragen).

### Gebrauchsanweisung

PUR Adhesive P150 ist gebrauchsfertig und darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden. Der Kleber kann nur bei Temperaturen zwischen +5°C und 30°C aufgetragen werden. Bei Temperaturen zwischen 5°C und 15°C empfiehlt SealEco, den Klebstoff vor Gebrauch auf maximal 30°C vorzuwärmen. Die Temperatur des Klebers muss beim Auftragen immer >15°C betragen. PUR Adhesive P150 wird in streifenweise aufgetragen. Löcher von ca. Ø 6 mm im Abstand von 50 mm in die Dose stanzen und den Kleber verteilen. Warten Sie (5 Minuten bei 20 °C), bis der Klebstoff leicht zu quellen beginnt und weiß wird, bevor Sie die Bahn ausrollen. Rollen Sie die Bahn in den feuchten Kleber und drücken Sie sie mit einem Besen oder einer Walze an. Üben Sie nach 30 Minuten erneut Druck aus, ohne die Membran zu dehnen. Verteilen Sie den Kleber nicht über größere Dachflächen, als Sie in ca. 20 Minuten bedecken können.

Abbindezeit: je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit zwischen 1 Stunde und 2 Tagen.

### Geeignete Substrate

PUR Adhesive P150 haftet auf Untergründen wie: Holz, Beton, Leichtbeton, zugelassene Dämmstoffe und bituminöse Untergründe. Eine Haftung auf Bitumen mit niedrigem Schmelzpunkt, mit Schiefer, Sand oder Kreide ist nicht zulässig. Der Untergrund muss eine Temperatur von mindestens +5°C haben, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Weitere Anweisungen finden Sie im Installationshandbuch.

### Hinweis

Das Produkt ist hochentzündlich. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor Transport, Lagerung und Gebrauch.

### Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).