

TECHNISCHES DATENBLATT

PRIMER 9800

Polymerbasierter Primer für den konsequenten Einsatz mit selbstklebenden SealEco-Gummimembranen und zum Grundieren poröser Untergründe.

Technische Daten

Basis:	Kleber auf Basis von synthetischem Kautschuk
Farbe:	Schwarz
Konsistenz:	Flüssig
Flammpunkt:	-20°C
Viscosität (bei 20°C):	900 mPa.s
Densität (bei 20°C):	0,84 g/cm ³
Feststoffe:	36,30 %
VOC-Gehalt:	532,3 g/l
Lagerzeit:	18 Monate an einem gut belüfteten und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und 30°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Zubehör



Pistole



Adapter E17



Lange Pistole
61 cm



Schlauch

Verpackung

Gewicht (kg/Stücke)	Inhalt (L/Stücke)	Stücke/Karton	Stücke/Palette	Gewicht/Palette (kg)
0.9	1.07	12	360	349
4.2	5.0	/	72	328
12.5	14.88	/	33	438
19.2 (14.4 Inhalt)	19.1	/	24	486

Verfügbarkeit je nach Land. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

Verbrauch

125 - 250 g/m² je nach Untergrund.

Gebrauchsanweisung

Primer 9800 ist gebrauchsfertig und darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden. Die Grundierung kann nur bei trockener Witterung bei Temperaturen zwischen +5°C und 30°C aufgetragen werden. Bei Temperaturen zwischen 5°C und 15°C empfiehlt sich SealEco, die Grundierung vor Gebrauch auf max. 30°C vorzuwärmen. Die Temperatur des Primers muss beim Auftragen immer >15°C betragen. Primer 9800 sollte in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht mit einem harten Pinsel oder einer Rolle oder mit einer Pistole und einem Druckkanister aufgetragen werden. Prüfen Sie vor dem Abrollen der Bahn, ob die Grundierung vollständig abgedampft ist. max. Die Öffnungszeit beträgt 3 Stunden. Wenn Primer 9800 Feuchtigkeit ausgesetzt war, sollte eine neue Schicht aufgetragen werden. Geräte und Werkzeuge können sofort nach Gebrauch mit Cleaning Wash 9700 gereinigt werden. Wir empfehlen den Besuch einer Schulung vor dem Einsatz des Sprühklebers.

Geeignete Substrate

Primer 9800 kann verwendet werden auf Untergründen wie: Holz, Beton, Porenbeton, Stahl, Bitumen und geeigneten Dämmplatten. Nicht auf EPS-, XPS- und Weich-PVC-Membranen verwenden. Der Untergrund muss mindestens +5°C warm, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Bei porösen Untergründen ist Primer 9800 zweimal aufzutragen. Lassen Sie die erste Schicht ablüften, bevor Sie die zweite Schicht auftragen. Weitere Anweisungen finden Sie im Installationshandbuch.

Hinweis

Produkten är extremt brandfarlig. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor Transport, Lagerung und Gebrauch.

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter www.sealeco.com.