

# KARTA TECHNICZNA

## PRIMER 9800

Polimerowy podkład gruntujący do systematycznego stosowania z samoprzylepnymi membranami gumowymi SealEco oraz do gruntowania podłoży porowatych.

### Dane techniczne

<b>Baza:</b>	Podkład gruntujący na bazie gumy syntetycznej i żywic syntetycznych.
<b>Kolor:</b>	Czarny
<b>Konsystencja:</b>	Ciecz
<b>Punkt zapłonu:</b>	-20°C
<b>Lepkość (w 20°C):</b>	900 mPa.s
<b>Gęstość (w 20°C):</b>	0,84 g/cm <sup>3</sup>
<b>Masa substancji stałych:</b>	36,30 %
<b>Zawartość LZO:</b>	532,3 g/l
<b>Okres przechowywania:</b>	12 miesięcy w miejscu dobrze wentylowanym i suchym, w temperaturze od +5°C do +30°C. Trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.



### Arcesoria



Pistolet ręczny

Adapter E17

Przedłużacz  
61 cm

Wąż

### Opakowania

Waga (kg/opakowanie)	Objętość (L/opakowanie)	Szt./karton	Szt./paleta	Waga/paleta (kg)
0,9	1,07	12	30	349
4,2	5,0	N/A	72	328
12,5	14,88	N/A	33	438
19,2 (14,4 zawartość)	19,1	N/A	24	486

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

### Zużycie

125 - 250 g/m<sup>2</sup> w zależności od podłoża.

### Instrukcje

Produkt Primer 9800 jest gotowy do użycia i nie może być mieszany z innymi produktami. Podkład gruntujący może być stosowany jedynie w suchych warunkach pogodowych, w temperaturze pomiędzy +5°C i +30°C. W temperaturze pomiędzy +5°C i +15°C SealEco zaleca wstępne podgrzanie podkładu przed użyciem, maksimum do 30°C. W każdym przypadku, temperatura podkładu przy aplikacji powinna być >15°C. Primer 9800 powinien być nakładany cienką równą warstwą, przy pomocy sztywnej szczotki, wałka lub pistoletem z kanistra pod ciśnieniem. Przed rozwinięciem membrany upewnić się, że podkład całkowicie odparował. Maksymalny czas otwarty wynosi 3 godziny. Jeżeli warstwa Primer 9800 została narażona na działanie wilgoci, należy położyć kolejną warstwę. Użyty sprzęt i narzędzia mogą zostać oczyszczone przy pomocy preparatu Cleaning Wash 9700, natychmiast po użyciu. Przed użyciem podkładu natryskowo zalecamy udział w szkoleniu.

### Odpowiednie podłoża

Podkład gruntujący Primer 9800 może być używany na następujących podłożach: drewno, beton, beton komórkowy, metal, bitum oraz dopuszczone płyty izolacyjne. Nie używać na EPS, XPS i miękkich membranach PVC. Podłoże powinno mieć temperaturę minimum +5°C, być czyste, suche i wolne od kurzu czy zafuszczeń. W przypadku podłoży porowatych podkład Primer 9800 należy nakładać dwukrotnie. Zaczekać aż pierwsza warstwa odparuje, po czym nałożyć drugą warstwę. Po więcej informacji prosimy skonsultować się z działem technicznym.

### Ważne

Produkt jest wysoce łatwopalny, pojemnik pod ciśnieniem.

Przed transportem, składowaniem lub użyciem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa MSDS.

### Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje dostępne są na stronie [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).