

TECHNISCHES DATENBLATT

RUBBERTOP FLEX

RubberTop Flex besteht aus EPDM, verstärkt mit Aluminium ausgedehntes Metall. Die Membran lässt sich leicht biegen und formen.

RubberTop Flex ist eine sehr gute Alternative zu Blei, es ist sehr stark und hat eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit.



Technische Daten

Dicke	Gewicht	Farbe
2.4 mm	2.8 kg/m ²	Schwarz & grau

Artikel	Breite (mm)	Länge (m)	Rollen/Karton	Rollen/Palette	Gewicht/Rolle	Gewicht/Pallet
RubberTop Flex	100	10	2	360	2.55 Kg	740 Kg
RubberTop Flex	150	10	1	200	3.83 Kg	791 Kg
RubberTop Flex	200	10	1	160	5.10 Kg	842 Kg
RubberTop Flex	250	10	1	120	6.38 Kg	791 Kg
RubberTop Flex	300	10	1	100	7.65 Kg	791 Kg
RubberTop Flex	350	10	1	80	8.93 Kg	740 Kg
RubberTop Flex	400	10	1	80	10.20 Kg	842 Kg
RubberTop Flex	450	10	1	70	11.48 Kg	829 Kg
RubberTop Flex	600	10	1	50	15.30 Kg	791 Kg

Verfügbarkeit länderabhängig. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

Verpackung: Alle Rollen sind in einem separaten Karton verpackt.

Physikalische Eigenschaften

Detaillierte Produktdaten finden Sie in der entsprechenden Leistungserklärung.

Lager

Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern. Die Haltbarkeit ist unbegrenzt.

Gebrauchsanweisung

Der Untergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein. Die Verarbeitungstemperatur zum Auftragen der Klebstoffe liegt zwischen +5°C und 30°C. Niederschlag, Kondenswasser und starker Wind sind während der Installation nicht erlaubt. Rubbertop Flex kann mit einem Messer oder einer ordentlichen Schere geschnitten werden. Vorformen der Membran mit einem Hammer oder einer Andrückrolle. Die Mindestüberlappung beträgt 100 mm. Überlappungen können durch Auftragen von zwei Raupen Ecobond V nachgezogen werden. Überlappung schließen und Andrückrolle bis zum Klebstoff tritt unter der Überlappung aus. Auch eine Verklebung auf Untergründen ist mit Ecobond möglich. Auf porösen Untergründen Primer 9800 verwenden.

Zulassungen, Zertifikate und Spezifikationen

CE: EN 13956.



Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter www.sealeco.com.