

KARTA TECHNICZNA

RUBBERTOP WAVE SA

RubberTop Wave SA jest innowacyjnie profilowanym EPDM, który jest zrównoważoną i ekologiczną alternatywą dla materiałów z ołowiem lub cynkiem. Membrana jest zbrojona siatką aluminiową, dzięki czemu może być profilowana i zachowuje nadany kształt. RubberTop Wave SA może być więc stosowany na powierzchniach profilowanych, takich jak dachówki. Membrana jest całkowicie samoprzylepna, łatwa w montażu, który nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi.



Produkt jest odpowiedni do uszczelniania detali kominów, kopuł, świetlików, na profilowanych dachówkach. Dla powierzchni płaskich zalecamy stosowanie RubberTop Flex lub RubberTop Flex SA.

Dane techniczne

Grubość	Waga	Kolory
2,4 mm	3,3 kg/m ²	Czarny, terracotta, jasnoszary, antracyt

Article	Szerokość (mm)	Długość (m)	Rolki/Karton	Rolki/Paleta	Waga/Paleta
RubberTop Wave SA	300	5	5,7 Kg	120	710 Kg

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności. Opakowania: wszystkie rolki pakowane są w oddzielne pudełka kartonowe.

Właściwości fizyczne

Sprawdź w deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

Przechowywanie

Przechowywać pionowo w chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnych opakowaniach. Okres przechowywania do 12 miesięcy.

Sposób użycia

Podłoże powinno być stabilne, czyste, suche oraz odkurzone i odtłuszczone. Instalować w zakresie temperatur od +5°C do +30°C. Nie montować w czasie opadów atmosferycznych, kondensacji pary wodnej oraz przy silnym wietrze. RubberTop Wave SA może być cięty nożem lub nożyczkami dobrej klasy. Uformować membranę młotkiem lub wałkiem pod naciskiem. Szerokość zakładu powinna wynosić nie mniej niż 100 mm. Zamknąć zakład i rolować wałkiem pod naciskiem. Na podłożach porowatych użyć podkładu gruntującego Primer 9800.

Dopuszczenia, Certyfikaty & Specyfikacje

CE: EN 13956.



Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje są dostępne na stronie www.sealeco.com.