

TEKNISKT DATABLAD

E245 SPRAYBOND

E245 Spraybond är ett snabbtorkande och sprutbart kontaktlim med en formulering av syntetiska polymerer och lösningsmedel, speciellt utvecklat för limning av EPDM membran. Det är sprutbart med hjälp av drivgasen i tryckkärlet som ger ett konstant tryck och är därför fullt fungerade utan hjälp av elektricitet eller kompressor, detta gör det användarvänligt. Läs och följ anvisningarna på behållaren före användning.

Tekniska data

Bas:	Syntetiskt gummi och syntetiska hartser
Färg:	Blå / Grön
Konsistens:	Flytande
Viscositet (vid 20°C):	250 - 350 mPa.s
Densitet (vid 20°C):	0,830 g/cm ³
VOC innehåll:	575 g/l
Hållbarhet:	24 månader i en väl ventilerad och torr förvaringsplats vid temperaturer mellan +5°C och 30°C. Håll borta från direkt solljus.

Förpackning

Artikel	Vikt	Nettoviktstim	Antal/pallet
Tryckkärl	18.8 kg	14.2 kg (inkl. trycksatt gas)	24 (= 476 kg)
Sprayburk	0.7 kg	0.4 kg (inkl. trycksatt gas)	408 (= 311 kg)

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Täckförmåga

Standard EPDM membran: 200-250 g/m² (100 - 125 g/sida).

Fleece-belagt membran: 450-500 g/m² (200 - 250 g/sida).

Arbetsbeskrivning

E245 Spraybond är ett sprutbart kontaktlim speciellt utvecklat för limning av EPDM membran till olika underlag. Kontaktlimmet skall bara appliceras i torra väderförhållanden och vid temperaturer över +5 °C. Vid temperaturer 5-15 °C rekommenderar SealEco att kontaktlimmet värms upp före användning för bästa resultat. Detta kontaktlim skall appliceras på båda ytorna som skall limmas, applicera limmet med sprutmunstycket på 10-25 cm avstånd i ett jämnt skikt. Låt lösningsmedlen avdunsta tills ytan är beröringstorr (avdunstningstiden är ca 2-5 minuter), tryck sedan samman ytorna som skall limas och slutligen tryck ordentligt med en tryckrulle. Limmets öppentid är 2-30 minuter efter applicering, tiden beror på externa förhållanden så som temperaturen, luftfuktigheten, luftväxligen, etc. Tillse att ventilation och/eller luftväxligen är god vid användningen. SealEco rekommenderar att användaren genomgår en utbildning före användning för att säkerställa att rätt mängd appliceras och att det sker på ett korrekt sätt. Konsultera Tryckkärl Instruktion för Spraybond E245.

Lämpliga underlag

E245 Spraybond är ett sprutbart kontaktlim speciellt utvecklat för limning av EPDM membran till de flesta material såsom laminerad isolering, trä, betong och stål. Ytorna måste vara rena, torra och fria från damm, olja, färg och annat fett. Spraybond E245 är inte kompatibelt med bitumen. På betong, cellbetong och andra porösa material behöver man applicera kontaktlimmet två gånger, första skiktet (fungerar som grund) appliceras och låt torka och applicera sedan ett andra skikt. Konsultera även installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

Varning

Produkten är extremt brandfarlig förpackad i trycksatt behållare. Konsultera MSDS för transport, lagring och användning.

OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.



Tillbehör tryckkärl



Sprutpistol



Adapter E17



Förlängning 61 cm



Slang